

Mazivá MMCC

Produkt	Vlastnosť	Farba	Hustota	Olejová báza	Základ	NGLI trieda	Penetrácia e 60 w	Bod kapnutia	Teplotná odolnosť	Test Shell 4 guľičky		DN-hodnota	Aplikácia							
	Jednotka									-	Kg/m ³			-	-	Zaťažiteľnosť	Opotrebenie	N	mm	mm/min
	Norma									-	-			-	-	ISO 2137	NF T 60.102	-	ASTM D2596	ASTM D2266
ALCO 150*	Adhézne mazivo	Bezfarebné	897	minerálny	anorganic.	2	265/295	bez	-20° až +150°C	1600	0,8	150 000	Pre miešače, mixéry, drviace zariadenia, centrifúgy, sterilizátory, klimatizáciu a baliace stroje.							
ALCO 220	Silikónové mazivo	Priehľadné	951	silikón	anorganic.	3	220/250	bez	-50° až +200°C	Nemerateľné		50 000	Mazivo pre vodné a plynové kohúty. Baliaca technika. Laboratórna aparátúra. Doplnok k tesneniu.							
ALCO 250*	Vysokotlaké mazivo	Béžová	925	syntetic.	organický	2	265/295	187	-50° až +150°C	3150	0,6	500 000	Ložiská, válčkové systémy, kĺby, styková vazelína pre prenos sily, neznečisťujúce mazadlo.							
ALCO 280*	Teflonové mazivo	Biele	920	minerálny	anorganic.	2	265/295	bez	-20° až +160°C	2150	0,68	150 000	Konzervárne, pekárne, vodárne, pivovary. Farmaceutický a zdravotnícky priemysel.							
SILIKONES 1000*	Adhézne silikónové mazivo	Priehľadné	1002	silikón	organický	Nemerateľné			-50° až +190°C	Nemerateľné		-	Mazivo pre čisté aplikácie, anti-adhezívna úprava povrchu.							
ISO 120	Vysokorychlostné mazivo	Béžová	894	syntetic.	organický	2	265/295	190	-40° až +120°C	3100	0,68	1 500 000	Mazivo pre letecký priemysel. Vysokorychlostné stroje a zariadenia.							
ISO 130	Univerzálne, tlakové mazivo	Jantarová	877	minerálny	organický	2	265/295	187	-15° až +150°C	2500	0,8	500 000	Ložiská, válčkové systémy, kĺby. Poľnohospodárske stroje. Všeobecný priemysel.							
ISO 140	Vysokotlakové antizadieracie mazivo s MOS2	Čierna	885	minerálny	organický	2	265/295	> 190	-20° až +150°C	3500	0,65	500 000	Priemyselné dlhodobé mazanie. Ložiská, válčkové systémy, kĺby. Obrábacie stroje, bane, železiarne.							
ISO 170*	Adhézne multifunkčné mazivo	Svetlá	891	minerálny	organický	2	265/295	192	-20° až +170°C	3150	0,6	600 000	Mazivo pre otvorené prevody, hnacie súkolia, dopravníky, transportéry, odstredivé čerpadlá, reťaze.							
ISO 200	Vysokotlakové mazivo pre veľmi vysokú teplotu a opotrebenie	Zelená	894	syntetic.	organický	2	265/295	> 300	-20° až +230°C	3150	0,52	200 000	Ložiská a doprav. systémy v extrémnom prostredí ocel. priemysle. Vetráky a dopravníky v peciach (pekárne, prášková farba, plast.priemysel, atď.)							
ISO 3790*	Adhézne mazivo pre vlhké prostredie	Zelená	891	syntetic.	organický	2	265/295	195	-30° až +180°C	3150	0,6	600 000	Ponorné čerpadlá, sprinklerové hasiace zariadenia, automatické striekacie systémy, pojazdné žeriavy, vencové ozubené kolesá, výtahy.							
PF 300*	Extrémne vysokotlakové fluorové mazivo	Biele	1980	syntetic.	anorganic.	2	265/295	bez	-25° až +260°C	8 000	0,62	250 000	Toto mazivo je špeciálne určené pre aplikácie vo všetkých prípadoch extrémnych teplôt alebo agresívneho prostredia.							
OLEOGEAR AEROSOL	Povrchová úprava reťazí a lán	Čierna	948	minerálny	organický	Nemerateľné			-20° až +80°C	3500	0,62	0	Adhézne veľmi penetrujúce vysokotlakové suché mazivo odolné vibráciám, opotrebeniu a korózii.							

Produkty s atestom pre potravinársky a farmaceutický priemysel

Dovozca pre SR : META s.r.o. Tel.fax.: 055 6712 431

* - Dostupný i ve forme aerosolu (spreje)