

RUST PROTECT® BS 1000 AEROSOL

ŠPECIÁLNA DLHODOBÁ OCHRANA PROTI KORÓZII

BS 1000 je absolútne čistý antikorozívny film použiteľný pri všetkých typoch **plastového, strojárenského, elektrotechnického, poľnohospodárskeho a textilného priemyslu.**

ISO klasifikácia : RIO.

RUST PROTECT BS 1000 má odolnosť v soľnej komore viac 1056 hodín bez korózie.

Je to **čistá bezfarebná NEMASTNÁ syntetická kvapalina**, garantovaná bez silikónu, kyseliny fosforečnej a chlóru!!! **ABSOLÚTNE NEDRÁŽDIVÝ.**

Veľmi stabilný jemný voskový produkt (veľmi malé povrchové napätie), pracuje ako ochrana povrchu s dlhou životnosťou, ktorá **nevytvára mastný**, ale suchý povrch.

Je **bez zápachu** a tým zlepšuje podmienky aplikácie i na **vertikálnych povrchoch**. Nemá **fotokemickú reakciu** na povrchu. Má **minimálnu odparivosť** pri maximálnych teplotách. **BS 1000** je **odolný voči vode**, ale je nutné ho aplikovať na suchom povrchu, ktorý chráni pred ďalšou vlhkosťou.

Aplikovaný produkt je pri aplikácii dobre viditeľný.

BS 1000 je určený hlavne pre aplikácie v

- ✓ **plastárskom,**
- ✓ **sklárskom,**
- ✓ **na lisovanie**

strojárenskom, elektronickom, poľnohospodárskom, textilnom a automobilovom priemysle, kde môže dôjsť k priamemu kontaktu s mazivami alebo s olejmi a obrábacími emulziami, **bez nutnosti odstránenia RUST PROTECT BS 1000**. Ak je však čistenie nutné, doporučujeme používať bezpečné nehorľavé a nekorozívne rozpúšťadlá rady BIOSANE, napr. ECO 60 R alebo SR 84.

BS 1000 je použiteľný na všetky typy kovov, plastov, gúm a elastomerov.

BS 1000 nepoškodzuje farby a eliminuje problém s kyslosťou rúk na citlivých kovoch.

OCHRANA PROTI KORÓZII

- ➔ **ANTIKOROZÍVNA OCHRANA POVRCHU**
- ➔ **IDEÁLNY NA PLASTÁRSKE APLIKÁCIE**
- ➔ **ABSOLÚTNE ČISTÝ BEZFAREBNÝ VOSKOVÝ FILM**
- ➔ **NEMASTNÁ OCHRANA POVRCHU**
- ➔ **NEVYTVRZUJE – NEZOŽIVIČNIE**
- ➔ **NEZAPÁCHA**
- ✓ **NEHORĽAVÝ – NEVÝBUŠNÝ – NEDRÁŽDIVÝ**

BS 1000 v sebe spája dve funkcie naraz:

- **Antioxidačnú a Antikorozívnu ochranu**

APLIKÁCIE :

- Ultra čistá a bezpečná antikorozivna ochrana
- Trvalá ochrana nechránených kovových, plastových, elastomerových a gumených dielov
- Ideálny pomocník pri skladovaní



➤ **KONZERVÁCIA FORIEM, LISOV, NÁSTROJOV, DIELOV,
PROTOTYPOV, MODELOV**

- **OCHRANA KOVOV PRI ÚDRŽBE A SKLADOVANÍ**
 ➤ OCHRANA PRECÍZNYCH STROJOV A DIELOV
 ➤ OCHRANA ELEKTRICKÝCH STROJOV A NÁSTROJOV
 ➤ OCHRANA MECHAN. SPOTREBIČOV A ELEKTROSPOTREBIČOV
 ➤ OCHRANA PRESNÝCH A JEMNÝCH STROJOV
 ➤ OCHRANA LOŽÍSK, REŤAZÍ, LÁN
 ➤ OCHRANA TELESKOPICKÝCH MECHANIZMOV
 ➤ OCHRANA VAČIEK NA PRIEMYSELNÝCH HODINÁCH
 ➤ OCHRANA ZÁVITOV, SKRUT. SPOJOV A SKRUTIEK, ČAPOV, VODIACICH TYČÍ A VEDENÍ,
 KLAPIEK, ZÁMKOV

Doporučuje sa na miesta, kde sa vyžaduje absolútna čistota a záruka ochrany kovov, ako napr. vo výrobe plastov, skla, pri lisovaní na ochranu foriem a lisov pri skladovaní, v elektrotechnickom, strojárskom, plastikárskom, poľnohospodárskom a textilnom priemysle. Ošetruje kovové časti pred poveternostnými vplyvmi a pred vlhkosťou.

CHARAKTERISTIKA	NORMA	HODNOTA	JEDNOTKA
Vzhľad	Vizuálne	Vosk	
Farba	CQ 016	Bezfarebné	
Kyslosť	ASTM D 847	0	% množstvo
Test - Medený plát korózie 24 h v 100°C	ASTM D 4048	1a	Záznam
Fyzikálny stav	Vizuálne	Kvapalina	
Hustota odparovania á 1013kPa, vzduch=1		1,6	
Riediteľnosť s vodou		0	
Báza olejová kinematická viskozita 40°C	NF T 60 100	40	mm ² /s-1
ODP Ozone Depleting Potential		0	
Hustota pri 25°C	EN ISO 12 185	795	kg/m ³
Zápach		Nepoznatel'ný	
Olejová báza		Syntetická	
Bod vznietenia v uzavretej nádobe	ISO 2719	NiE	°C
Bod aniline	NF M 07 021	75	°C
Teplotná odolnosť nepretržitá		- 10 + 40°C	°C
Polymerizácia v 25°C		2	h
Antikorozivná ochrana (test v solnej komore-hmle)	NFX 41002	1056	h
Korózia stupeň po 120 h	ISO 46 28/3	0	množstvo
Korózia stupeň po 240 h	ISO 46 28/3	0	množstvo
Korózia stupeň po 300 h	ISO 46 28/3	1	množstvo
Korózia stupeň po 1056 h	ISO 46 28/3	5	množstvo
Obsah arómátov	NF M 07 024	0	% v/v
Obsah benzénu	ASTM D 4367	0	ppm
Hrúbka mokrého filmu		20	μ
Hrúbka suchého filmu		7	μ

NÁVOD NA POUŽITIE :

RUST PROTECT BS 1000 je čistá kvapalina použiteľná na všetky druhy materiálov. Doporučujeme odstrániť všetky známky starých mazív (MV 201 sprej, BIOSANE ECO 60 R alebo SR 84), voľnej korózie a oxidácie ošmirgľovaním alebo drôtenou kefou. Sprej dobre pretrepte obsah spreja nanášajte zo vzdialenosti cca 15 cm od povrchu. **! Nepoužívať v obrátenej polohe !**

BALENIE v 650 ml spreji je 400ml aktívnej látky po 12ks v kartóne.

Dodávateľ: **META S.R.O.** Pri nemocnici 12, 040 01 Košice, www.mmcc.sk, E-mail: info@mmcc.sk

Tel./Fax: 055 6712 431 mob. 0905 610 828, 0911 610 828