

Klzné laky MMCC

Produkt	Vlastnosť	Farba	Hustota	Čas zaschnutia	Vzhľad	NSF	Hrúbka mokrého filmu	Hrúbka suchého filmu	Teplotná odolnosť	Antikorózna ochrana	Aplikácia				
	Jednotka						-	Kg/m ³	minúty	-		μ	μ	°C	hodiny
	Norma						-	NF EN ISO 12 185	-	Vizuálna				-	NFX 41002
VG 262	Teflónový suchý klzný lak	nepriehľadná, biela	917	4	tekutá	áno	15	10	"-180 až +260	120	Pre drevársky, sklársky, potravinársky a textilný priemysel, nemocnice, pri montáži a demontáži, maľovanie, lakovanie, povrchová úprava vzhľadu a ošetrovanie povrchu, separácia foriem				
VG 451	Suchý mazací lak s obsahom MoS ²	čierna	1 411	4	tekutá	nie	10	6	"-180 až +450	36	Pre ošetrovanie povrchu, suché mazanie v prášnom prostredí, všeobecná údržba, ťažké strojárstvo, automobilový priemysel, obrábanie kovov a ocele,				

META s.r.o., Pri nemocnici 12, 040 01 Košice