

DEXCEL SL 30

Náhrada za xylén a MEK zmesi

Táto azeotrópna technická kvapalina výhodne nahrádza aromatické/cetonické zmesi, ktoré sú väčšinou používané ako čistiace a rozpúšťadlové činidlá na farby, celulózové atramenty v oblasti toxicity, bezpečnosti a životného prostredia.

Toto zloženie má prispôsobenú rýchlosť odparovania a zaručuje optimálnu bezpečnosť pre užívateľov.

Biologicky odbúrateľný. Použiteľný aj v potravinárstve.

Jeho aplikácia môže byť rozšírená o prípravu povrchu pred farbením, aby sa zlepšila priľnavosť farby.

HARAKTERISTIKA	NORMA	HODNOTA	JEDNOTKA
Vzhľad	Vizuálna	Číra	
Farba	Interne CQ 016	Bezfarebná	
Fyzikálny stav	Vizuálna	Kvapalina	
Hydrosolubilita		áno	
Index lomu svetla pri 20°C	ASTM D 1218	1,4020	
Hustota pri 25°C	NF EN ISO 12 185	916	Kg/m ³
Bod samovznietenia	ASTM E 659	>200	°C
Bod mrazu	ASTM D 97	-90	°C
Tlak pár pri 20°C	NF M 07 007	1,2	kPa
ODP Ozónový potenciál vyprázdnenia		0	faktor
Viskozita pri 25°C	ASTM D 445	1,3	mm ² /s-1
Rozklad medeného platu, 100h pri 40°C	NF M 07 015 ASTM D130	1 a	kótovanie
Index KB, schopnosť rozpúšťadla	ASTM D 1133	Nekonečný	
Index Brómu	ASTM D 1491	0	mg/100g
Bod vznietenia v uzavretej nádobe	ISO 2719	35	°C
Bod anilínu	NF M 07 021	<0	°C
Zostatok po odparení	ASTM D 1209	0	%
Výška odparovania relatívne	DIN 53170	22	Pomer
Prierné napätie	IEC 156	10 000	Volt
Povrchové napätie pri 20°C	ISO 6295	26,6	Dynes/cm
Rýchlosť odparovania	NF T30 301	9	Min.
Obsah vody	Karl Fisher	0,000	% (m/m)
Obsah benzénu	ASTM D 4367	0,000	% (m/m)
Obsah brómu		0,000	% (m/m)
Obsah chlóru		0,000	% (m/m)
Obsah síry		0,000	% (m/m)
Obsah CFC		0,000	% (m/m)
Obsah HCFL		0,000	% (m/m)
Obsah Bromopropánu		0,000	% (m/m)
Obsah rozpúšťadiel		0,000	% (m/m)
Obsah Glykoléterov		0,000	% (m/m)
Obsah ťažkých kovov a metaloidov		0	ppm

Dováža : **META s.r.o** , Pri nemocnici 12, 040 01 Košice
 Tel/fax:055/6712 431 mob: 0905 610 828, 0911 610 828, 0905 571533 E-mail:
info@mmcc.sk , www.mmcc.sk