

RÉDUCTEUR 1000

PROTIZÁDEROVÝ OLEJ S MoS₂

Popis prípravku

Prípravok doplnený o MoS₂, jemne mastný, avšak silne mastivý. Je zaručene bez silikónu či kyseliny ortofosforovej. Prípravok má schopnosť odstraňovania karbónu, okovín. Odstraňuje stopy po gumovaní a likviduje ľahké i ťažké uhl'ovodíky. Nevyvoláva iskrenie (elektrické) a nezanecháva stopy po živici resp. smole. Ide o neutrálny prípravok, ani kyslý ani zásaditý, bez oxydačných či redukčných látok. Prípravok je stabilný s vynikajúcim povrchovým napätím. Nemá nepríjemný zápach po naftě, ale prírodnú borovicovú vôňu. Nie je fotochemicky reakčný a je ne podráždivý. Plošné napätie je veľmi slabé. Rovnako i tlak výparov pri maximálnej teplote používania je nízky.

Prípravok je vodo-odpudivý, je teda možné ho použiť i na mokrý povrch.

Je zlučiteľný so všetkými plastovými materiálmi ako aj s elastomermi.

Bod samovznietenia prípravku je vysoký, keďže jeho hodnota je vyššia ako 230°C.

Prípravok je neškodný pre používateľa, čo sa týka jeho zdravia.



Oblasti použitia prípravku

- Výroba skrutiek a matic, guľových čapov, pikotov
- Odstraňovanie lepidla z vodiacich líšt obrábacích strojov
- Pivoty, otočné čapy, osi
- Obalované káble
- Elektromechanické kontakty
- Styčné body, panty, klby klieští
- Vodiace tyče, lišty
- Šíky
- Vodiace plochy
- Teleskopické antény
- Rámy, podstavce, stojany (čistenie a ošetrovanie plôch)
- Všeobecná údržba
- Odmasťovanie reťazí
- Odstraňovanie spálených mazív v ložiskách

Prezentácia prípravku:

Kód tovaru: 101141 – 650m sprej- v kartone je 12 sprejov

CHARAKTERISTIKA	NORMA	HODNOTA	JEDNOTKA
Vzhľad	Vizuálny	Suspenzia	
Kyslosť	ASTM D 847	0,8	% množstva
Farba	InterneCQ016	Čierna	
Test-Korózia medeného plátu,100h pri 40°C	NFM M 07015 ASTM D 130	1a	záznam
Hustota výparov pri 1013kPa,vzduch=1		1,2	
Fyzikálny stav	Vizuálny	Kvapalina	
Riediteľnosť vodou		0	ppm
KB index, rozpúšťacia sila	ASTM D 1133	85	
Index brómu	ASTM D 1491	5	mg/100g
Hustota pri 20°C	NF EN ISO 12185	785	kg/m ³
ODP ozone depleting potential		0	faktor
Zápach	Olfactif	Rastlinná, prírodná	
Bod vznietenia v uzatvorenej nádobe	ISO 2719	58	°C
Anilínový bod	NF M 07021	70	°C
Bod samovznietenia	ASTM E 659	230	°C
Bod tuhnutia	ASTM D 97	-60	°C
Bod varu	ISO 3405	175	°C
Obsah arómatov	NF M 07 024	0	%v/v
Obsah benzénu	ASTM D 4367	0	ppm
Obsah chlóru	GCMS	0	ppm
Obsah síry	GCMS,ASTM D 1744	0	ppm
Prierazné napätie	IEC 156	60 000	V
Tlak REID výparov pri 20°C	NF M 07 007	0,2	kPa
Povrchové napätie pri 20°C	ISO 6295	24,5	dynes/cm
Viskozita pri 25°C	ASTM D 445	34	mm ² /s-1

Dováža : **META s.r.o.**, Pri nemocnici 12 , 040 01 Košice

Tel./Fax: 055 6712 431 mobil: 0905 610 828, 0905 571 533 E-mail: info@mmcc.sk ,
www.mmcc.sk