

AH 100 AÉROSOL

**ANTI KORÓZNA DIELEKTRICKÁ TEKUTINA,
ODSTRAŇUJE VLHKOSŤ**

POPIS PRÍPRAVKU

Ide o špeciálne vyvinutú tekutinu na údržbu a ošetrovanie elektrických zariadení.

Prípravok AH 100 je multifunkčný, zabezpečuje:

- čistenie mechanizmov, zariadení
- trvácnu antikoróznu ochranu a to najmä vďaka špeciálnym prísadám
- sušenie mechanizmov, zariadení, odstránenie vlhkosti

Táto čistá a bezfarebná tekutina je mimoriadne prenikavá.
Neoxyduje vysúšaním, nezanecháva lep ani živicu.

Prípravok je zlučiteľný so všetkými druhmi materiálov, obkladacími kovmi, vzácnymi kovmi, nerozrušuje a nelepí plasty, elastomery ani nátery.

Prípravok umožňuje odstraňovať poruchy spôsobené naštartovaním resp. uvedením stroja do chodu a spätne zostaviť elektrický obbeh.

OBLASTI POUŽITIA PRÍPRAVKU

- elektrické motory
- skrinky, bunky
- zväzky elektrónových lúčov, Delco
- osvetľovacie telesá
- ventilácie, extrahovanie
- námorná, lodná elektronika

PREZENTÁCIA PRÍPRAVKU

Kód tovaru: 100818 – 650ml sprej – v jednom kartóne je 12 sprejov



CHARAKTERISTIKA	NORMA	HODNOTA	JEDNOTKA
Vzhľad	Vizuálne	Kvapalina	
Farba	Interne CQ 016	Bezfarebná	
Kyslosť	ASTM D 847	0,0	% množstva
Test – Korózia medeného plátu, 24 h pri 100°C	ASTM D 130 NFM M 07 015	1a	Záznam
Fyzikálny stav	Vizuálne	Kvapalina	
Farba APHA	ASTM D 1209	10	
Riediteľnosť s vodou		0	
Prierné napätie	IEC 156	60000	v
Povrchové napätie pri 20 °C	ISO 6295	24,0	Dyne/cm
Hustota pri 20°C	EN ISO 12 185	787	kg/m ³
Zápach	Olfactif	Ľahký	
Bod samovznietenia	ASTM E 659	230	°C
Bod vznietenia v uzatvorenej nádobe	ISO 2719	59	°C
Anilínový bod	NF M 07 021	72	°C
Bod tuhnutia	ASTM D 97	-60	°C
Obsah arómatov	NF M 07 024	0	%v/v
Obsah benzénu	ASTM D 4367	0	ppm
Obsah chlóru	CGMS	0	ppm
Obsah síry	GCMS, ASTM D 1744	0	ppm
Viskozita pri 25°C	ASTM D 445	1,6	mm ² /s

Dodáva : **META s.r.o.** Pri nemocnici 12, 040 01 Košice, www.mmcc.sk,
E-mail: info@mmcc.sk, Tel./Fax: 055 6712 431 mob. 0905 610 828, 0911 610 828